

Bauder Bitumen 100/25

Karta produktu

Typ zastosowania	Bitumiczna masa klejąca
Numer artykułu	7998 0000

Forma dostawy	30 kg w bloku foliowym
Specyficzna waga	około 950 kg/m ³
Temperatura montażu	około 180 °C
Skład podstawowy	bitum oksydowany
Penetracja za pomocą igły wg EN 1426	20 do 30 1/10 mm
Punkt złamania wg EN 12593	≤ -10 °C
Punkt rozmiękania wg EN 1427	≥ 95 °C
Klasa budowlana wg DIN 4102-1	B2

Gorący bitum do klejenia elementów uszczelnienia dachu, także w systemie BauderKOMPAKT Dach. Bloczek bitumu należy rozpuścić poprzez podgrzanie w odpowiednim pojemniku na gorący bitum, a następnie np. rozlewać za pomocą odpowiedniej konewki na suchym i zagruntowanym podłożu betonowym, po czym rozwinąć papę uszczelniającą.