

# BauderFLEX Klebemasse

## Karta produktu

Typ zastosowania	<b>Elastomerobitumiczna masa klejąca przeznaczona dla różnych technik klejenia bitumem</b>
Numer artykułu	<b>7992 0000</b>

Forma dostawy	karton 24 kg
Specyficzna waga	około 950 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura montażu	około 180 °C do 200 °C
Skład podstawowy	bitum modyfikowany elastomerem
Penetracja za pomocą stożka (BS 2499-3)	35 – 50 1/10 mm
Penetracja za pomocą igły wg EN 1426	około 60 1/10 mm
Elastyczna zdolność przesunięcia (BS 2499-3)	40 %
Elastyczna zdolność przesunięcia (DIN 52021)	100 %
Punkt złamania wg EN 12593	≤ -30 °C
Punkt rozmiękania wg EN 1427	≥ 100 °C
Klasa budowlana wg DIN 4102-1	B2
Zużycie	około 3 kg/m <sup>2</sup>

Gorący bitum do klejenia elementów uszczelnienia dachu.

Bloczek bitumu należy rozpuścić poprzez podgrzanie w odpowiednim pojemniku na gorący bitum, a następnie np. rozlewać za pomocą odpowiedniej konewki na suchym i zagruntowanym podłożu betonowym, po czym rozwinąć papę uszczelniającą.