

Bauder Primer SK

Karta produktu

Typ zastosowania:	Środek gruntujący na bazie rozpuszczalnika służący do przygotowania dopuszczonego podłoża do klejenia membran FPO BauderTHERMOPLAN SK
Numer artykułu:	pojemnik 20 kg 6941 0020

Właściwość	Opis
Materiał	kauczuk syntetyczny i żywica syntetyczna rozpuszczona w szybko odparowujących, palnych organicznych rozpuszczalnikach, wolny od bitumu
Barwa	czarna
Zapach	specyficzny dla rozpuszczalników
Punkt zapalny	< 0 °C
Relatywna grubość	0,84 g/cm ³
Lepkość	± 350 mPas
Zużycie	w zależności od podłoża 200 do 300 g/m ²
Składowanie	w zamkniętych pojemnikach przynajmniej 18 miesięcy
Czas schnięcia	około 20-30 minut
Temperatura montażu	optymalnie 15 - 25 °C, przynajmniej 10 °C

Środek gruntujący do przygotowania podłoża: płyty OSB, betonu lub BauderPIR T w celu montażu membrany samoprzylepnej BauderTHERMOPLAN SK. Do klejenia na całej powierzchni, jak także w obszarach połączeń ze ścianą i attyką.

Montaż/ Zastosowanie

Powierzchnie klejenia muszą być czyste, suche, niezatłuszczone oraz niezakurzone, Bauder Primer SK należy nakładać równomiernie za pomocą rolki lub pędzla, wentylować przynajmniej 15 minut, przeprowadzić test palcem (żadnych wilgotnych miejsc na powierzchni).

Membranę BauderTHERMOPLAN SK jeśli jest to możliwe, układać w jednym dniu.

Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zamknąć pojemnik po zużyciu

Ochrona przeciwogniowa oraz ochrona zdrowia

Reakcja na ogień: łatwopalny

Zagrożenie dla środowiska: zagrożenie wód