

Hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja z wełny mineralnej, lekki dach przemysłowy z nachyleniem przynajmniej 2%

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderKARAT

warstwa podkładowa (mocowana mechanicznie):


BauderTEC KSA DUO 35

termoizolacja (mocowana mechanicznie):

termoizolacja z wełny mineralnej

paroizolacja (samoprzylepna):

BauderTEC DBR



Systemowy układ warstw: IG_MIFA-P_K_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl